













GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO

Colored Body Porcelain Stoneware / Grès Cérame Masse Coloré / Feinsteinzeug mit Eingefaerbten Scherben

UNI EN 14411 Bla Allegato G (ISO 13006)

Caratteristica tecnica Technical feature Caractéristique technique Technische Eigenschaft	Norma Norm Norme Norm	Valore richiesto dalle norme Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe	ABITA													
 	UNI EN ISO 10545-2	N ≥ 15 cm														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">%</th> <th style="text-align: center;">(mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">± 0,6 Non Rect. ± 0,3 Rect</td> <td style="text-align: center;">± 2,0 Non Rect. ± 1,0 Rect</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">± 5</td> <td style="text-align: center;">± 0,5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">± 0,5 Non Rect. ± 0,3 Rect</td> <td style="text-align: center;">± 1,5 Non Rect. ± 0,8 Rect</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">± 0,5 Non Rect. ± 0,3 Rect</td> <td style="text-align: center;">± 2,0 Non Rect. ± 1,5 Rect</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">± 0,5 Non Rect. ± 0,4 Rect</td> <td style="text-align: center;">± 2,0 Non Rect. ± 1,8 Rect</td> </tr> </tbody> </table>		%	(mm)	± 0,6 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,0 Rect	± 5	± 0,5	± 0,5 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 1,5 Non Rect. ± 0,8 Rect	± 0,5 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,5 Rect	± 0,5 Non Rect. ± 0,4 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,8 Rect	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
		%	(mm)													
		± 0,6 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,0 Rect													
± 5	± 0,5															
± 0,5 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 1,5 Non Rect. ± 0,8 Rect															
± 0,5 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,5 Rect															
± 0,5 Non Rect. ± 0,4 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,8 Rect															
Lunghezza e larghezza / Length and width Longuer et largeur / Länge und breite																
Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke Rettilineità spigoli / Straightness of sides Rectitude des aretes / Kantengeradheit																
Ortogonalità / Rectangularity Orthogonalite / Rechtwinkligkeit																
Planarità / Length and width Planeite de surface / Ebenflächigkeit																
	UNI EN ISO 10545-2	Il 95 % min. delle piastrelle di prova deve essere esente da difetti visibili Minimum 95% of the tested tiles must be free from visible defects 95% min. des carreaux de test ne doit pas contenir de défauts visibles Min. 95% der geprüften Fliesen dürfen keine sichtbaren Mängel aufweisen	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend													
	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5% Individual max 0,6%	≤ 0,5%													
	UNI EN ISO 10545-4	S ≥ 1300 N (≥ 7,5 mm)	S ≥ 1300 N													
Resistenza alla flessione / Modulus of Rupture Résistance à la flexion / Biegefestigkeit		R ≥ 35 N/mm²	R ≥ 35 N/mm²													
	UNI EN ISO 10545-7	Segnala la classe di abrasione e i cicli superati Report abrasion class and cycles passed	FERRO - BRONZO PEI IV ARGENTO - NICHEL PEI V													
	UNI EN ISO 10545-12	Richiesto Required	Non gelivo / Frost-proof Non gélifs / Frostsicher													
	UNI EN ISO 10545-13	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkalis Secondo la classificazione indicata dal fabbricante Manufacturer is to state classification	LA													
		Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkalis Metodo di prova disponibile Test method available	HA													
		Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salt Classe minima B Minimum class B	A													
	UNI EN ISO 10545-14	Min. 3	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend													
	UNI EN ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile Test method available	Resiste Resistant Résiste Widerstandsfähig													
Caratteristiche accessorie / Additional features																
	DIN 51094	Colorazione Stabile Stable coloring	Conforme / Corresponding Conforme / Entsprechend													
Caratteristiche di sicurezza / Safety characteristics																
	METODO B.C.R.A.	μ > 0,40	Conforme / Corresponding Conforme / Entsprechend													
	DIN EN 16165	ANNEX A Test della rampa a piedi nudi / Classe dichiarata Barefoot ramp test / Declared Class Méthode de la rampe pieds nus / Classe déclarée Methode der schiefen Ebene, barfuß / Angegebene Klasse	-													
		ANNEX B Test della rampa a piedi calzati / Classe dichiarata Shod ramp test / Declared Class Rampe avec chaussures / Classe déclarée Methode der schiefen Ebene, mit Schuhwerk / Angegebene Klasse	R9-R10													
DCOF (ANSI A 326.3)		≥ 0,42	Conforme / Corresponding Conforme / Entsprechend													